

TECHNICKÝ LIST

Protiskluzový bezpečnostní nátěr VULKAN U.V.

VÝROBCE No Skidding Products Inc.
266 Wildcat Road
Toronto, Ontario M3J 2N5
Canada

DISTRIBUTOR ČR VMBal s.r.o.
Na Svobodě 3152/80
723 00 Ostrava

SPECIFIKACE VÝROBKU

Jednosložkový vysoce účinný protiskluzový nátěr, specificky navržený pro použití na hladké povrchy, místa s velkým výskytem vody a požadavkem na U.V. odolnost. Odolný vůči oděru, plísním, houbám, draslíku, solím, fosfátům, nitrátům, louhům a kyselinám do koncentrace 10%. Vysoká odolnost vůči U.V. záření.

Poskytuje odolný, drsný a zároveň houževnatý protiskluzový povrch.

Schválený pro použití v potravinářském průmyslu.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Vhodný pro vysokou pěší zátěž do vnitřního i venkovního prostředí. Dokonale spolehlivý a bezpečný podklad na mokřích podlahách jako jsou lodě, čluny, schodiště, mola, nákladní prostory, sprchy, nájezdové rampy, vchody, průchody a podobně. Použitelný i pro povrchy s chůzí naboso. Vhodný pro aplikaci na beton, ocel, železo, kámen, plast, dřevo a dříve natřené povrchy.

TECHNICKÉ UDAJE

Složení: Akrylátová pryžová pryskyřice

Finální povrch: strukturovaný plochý

Barva: šedá, žlutá, modrá, červená, černá, písková

Obsah pevných látek: 50 % objemu

Hustota: 1,6 kg/l

VOC: 450 g/l

Vizkozita: min. 870 mPas

Přídržnost k podkladu (beton): 2,56 MPa

Součinitel tření - povrch suchý/vlhký: 0,76/0,66

Tloušťka jedné suché vrstvy: 100 µm

Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.: na dotek 3 hod, další nátěr 12 až 16 hod, plně vyzrálý 2 až 3 dny

VYDATNOST

2,5 m²/l v závislosti na poréznosti povrchu

APLIKAČNÍ TEPLOTA

min. 10°C - max. 48°C. Nátěr neaplikujte, pokud teplota okolí a podlahy bude pod 10°C v rámci doby aplikace 24 hodin, nebo na rozpálený podklad během poledního slunce. Rovněž nátěr neaplikujte v případě deště během aplikace.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrch musí být suchý, čistý a zbaven mastnoty a všech nečistot a odlupujících se zbytků starých barev a lepidel. Nové cementové povrchy by měly zrát nejméně 30 dní, než budou natírány. Hladký beton nebo ošetřený nemrznoucími chemikáliemi musí být naleptán 20% roztokem kyseliny solné. Hladký a lesklý povrch je nutné zdrsňit brusným papírem, ocelovou vlnou nebo jiným možným způsobem.

ŘEDĚNÍ

Nedoporučeno.

DOPORUČENÉ ZÁKLADOVÉ NÁTĚRY

Protiskluzový nátěr lze aplikovat přímo, není potřeba základového nátěru.

DOPORUČENÁ APLIKACE

Štětcem, válečkem s nízkým chlupem, natahovací lžící nebo stěrkou – nejlépe 2 vrstvy

POSTUP APLIKACE

Před aplikací důkladně nátěr promíchejte nejlépe el. vrtačkou s míchadlem. Nátěr aplikujte štětcem, natahovací lžící nebo stěrkou. Po nanesení vrstvy – než zaschne, povrch válcujte pomocí malířského válečku pro vyrovnaní a vytvoření povrchové textury. Nátěr můžete aplikovat i válečkem, avšak na více vrstev - min. 2. Aplikujte jednu až dvě vrstvy v závislosti na poréznosti podlahy a zatížení. Na více namáhané povrchy proveďte minimálně 2 nátěry. Pro delší životnost a lepší účinnost se snažte vytvořit rovnoměrnou strukturu nátěru. Během aplikace nátěr pravidelně promíchávejte.

ČIŠTĚNÍ

Ředidlem na bázi neoprenů nebo pryskyřice.

UPOZORNĚNÍ

Nátěr není vhodný na podlahy vystavené působení následujících látek: Acetanhydrid, sulfid uhličitý, estery, chlorované uhlovodíky, chlorid uhličitý, ketony, benzín a odlakovače. Ropné skvrny by měly být s povrchu nátěru odstraněny co nejdříve.

ÚDRŽBA

Aplikovanou plochu je možno umývat a ošetřovat běžnými čisticími prostředky.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Prostudujte bezpečnostní list.

SKLADOVÁNÍ

2 roky. Skladujte v originálním obalu na suchém a tmném místě. Chraňte před mrazem.

BALENÍ

3,78l

LIKVIDACE ODPADU

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obal se zbytky nátěru odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.